
Изменение № 1 ГОСТ 12.4.105—81 Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.85
№ 1383 срок введения установлен

с 01.11.85

По всему тексту стандарта заменить слово: «образцов» на «проб».

Пункт 1.5 исключить.

Пункт 1.6. Таблица 1. Графа «Назначение ткани для спецодежды». Пункт 2. Заменить слова: «электромагнитного излучения оптического диапазона (ультрафиолетового)» на «ультрафиолетового излучения».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.12: «1.12. У тканей и материалов, предназначенных для защитных накладок на спецодежду, защищающую от ультрафиолетового излучения, снижение разрывной нагрузки после облучения должно быть не более 10 %».

(Продолжение см. с. 210)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.105—81)

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Правила приемки материалов с полимерным покрытием — по ГОСТ 25451—82».

Пункты 2.2.1—2.2.4 исключить.

Пункт 3.1.9. Заменить ссылку: ГОСТ 8710—58 на ГОСТ 8710—84.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6: «3.6. Определение стойкости тканей и материалов при воздействии УФ-излучения — по ГОСТ 12.4.126—83 со следующим изменением: суммарное время облучения элементарной пробы должно быть не более 8 ч».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение материалов с полимерным покрытием — по ГОСТ 24957—81».

Пункты 4.2.1—4.2.5 исключить.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.103—80 на ГОСТ 12.4.103—83.

Приложение. Графа «Назначение спецодежды». Пункт 2. Заменить слова: «электромагнитного излучения оптического диапазона (ультрафиолетового)» на «ультрафиолетового излучения».

(ИУС № 8 1985 г.)