

**Изменение № 1 ГОСТ 1320—74 Баббиты оловянные и свинцовые**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10.02.78 № 418 срок введения установлен**

**с 01.06.78**

Пункт 2.1. Таблица. Графа «Химический состав, %». Примеси, не более, Цинк». Для баббита марки Б83 заменить массовую долю цинка: 0,010 на 0,004.

Пункт 4.6. Заменить ссылки: ГОСТ 1380.0-70 — ГОСТ 1380.11-70 на ГОСТ 21877.0-76—ГОСТ 21877.11-76.

(ИУС № 3 1978 г.)