



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ШКУРКИ КУНИЦ, КИДУСА
И ХАРЗЫ ВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11616—79

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

**А. Н. Беседин, К. С. Загородникова (руководитель темы), Т. В. Казакевич,
Н. И. Жильцова**

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии **Н. В. Хвальковский**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1979 г. № 190

**ШКУРКИ КУНИЦ, КИДУСА
И ХАРЗЫ ВЫДЕЛАННЫЕ****Технические условия**

Dressed skins of marten, kidus and charsa. Specifications

**ГОСТ
11616—79****Взамен
ГОСТ 11616—65**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1979 г. № 190 срок действия установлен

с 01.01. 1980 г.
до 01.01. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные шкурки мягкой и горской куниц, кидуса и харзы, предназначенные для изготовления меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки куниц, кидуса и харзы должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки мягкой куницы характеризуются пышным, мягким или слегка грубоватым волосяным покровом от темно-коричневого до песчано-желтого цвета. Горловое пятно светло-желтое, оранжевое или белое.

Шкурки горской куницы характеризуются более длинным и грубоватым волосяным покровом более светлой окраски, чем у шкурок мягкой куницы, иногда с примесью буроватых или желтоватых тонов. Горловое пятно белое.

Шкурки кидуса характеризуются пышным, шелковистым волосяным покровом от темно-коричневой до песчано-желтой окраски, с одним или более горловыми пятнами желтого цвета или без пятен.

Шкурки харзы характеризуются низким, грубоватым, прилегающим волосяным покровом. Окраска головы, огузка, хвоста и лап — черно-бурая; окраска шеи, передней части хребта и черепа — желто-золотистая. Горловое пятно — белое.

1.3. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением меха головы, лап, хвоста и симметрично расправлены.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой и давать потяжку по всем направлениям.

1.5. Волосяной покров должен быть блестящим, прочесанным, очищенным от пыли, жира, опилок и других посторонних веществ.

1.6. Шкурки с разрывами, дырами, плешинами и вытертым волосом должны быть вычинены без нарушения их симметричности. Вставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова. Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, не вычинивают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.7. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 80 трех или шести сложений, № 100, 120 трех сложений по ГОСТ 6309—73, без захвата волоса в шов, без пропусков, просечек и расправлены. Высота шва должна быть не более 1,0 мм, частота стежков — 25—30 на 5 см длины шва.

1.8. Физико-химические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожной ткани, %, не более	14,0
Температура сваривания кожной ткани, °С, не ниже	55
РН водной вытяжки кожной ткани, не менее	3,5

1.9. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки куниц подразделяют на группы мягкости в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Группа	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	куницы мягкой	куницы горской
Первая	Пышный, густой, высокий, упругий	Рослый, густой, грубоватый
Вторая	Пышный, мягкий, шелковистый	Менее густой и мягче, чем в первой группе

1.10. Окраска волосяного покрова шкурок куниц должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок	
	куницы мягкой	куницы горской
Темно-голубая	Темно-каштановая с голубым оттенком, пух серо-голубой у основания и светло-серый на концах	Темно-каштановый с голубым оттенком, пух светло-голубой
Голубая	Каштановая с голубым оттенком, пух серый	—
Темно-песчаная	Темно-песчаная с коричневым оттенком, пух серый у основания и светло-песчаный на концах	Каштановая с коричневым оттенком, пух серый у основания со светло-песчаным или коричневым оттенком на концах
Песчаная	Песчаная со светло-желтым оттенком, пух серый у основания и желтоватый на концах	—

1.11. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Сорт	Характеристика волосяного покрова
Первый	Полноволосый, с развившимися остью и пухом Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом, особенно на шейной части Полуволосый, с низкими остью и пухом
Второй	
Третий	

1.12. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы пороков в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы, общей длиной к длине шкурки	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 1,5 включ.	Св. 1,5 до 2,0 включ.

Продолжение табл. 5

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
2. Дыры, плешины, вытертый волос общей площадью, %	Не допускаются	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 1,5 включ.	Св. 1,5 до 3,0 включ.
3. Обнажение волосяных луковиц, деформация волосяного покрова, битость ости общей площадью, %	То же	До 5,0 включ.	Св. 5,0 до 10,0 включ.	Св. 10,0 до 15,0 включ.
4. Поредение волосяного покрова	Не допускается	Легкое поредение ости на боках или череве	Поредение ости и пуха на боках или череве	Перезрелый с поредевшей остью на боках, а у шкурок горской куницы и на шейной части; у шкурок мягкой куницы — потеряемость волосяного покрова на череве
5. Отсутствие частей шкурки	То же	Хвоста	Головы	Головы с шей, вырезанное череве

Примечание. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 3, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

1.13. На шкурках не допускается более одного порока данной группы пороков. При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «третья» — более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» — более двух различных пороков группы пороков «третья», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая», или четырех различных пороков группы «вторая».

При совокупности одного порока высшей группы и одного порока низшей группы шкурки переводят в следующую низшую группу.

1.14. Оценку качества шкурок производят в соответствии со справочным приложением.

1.15. Художественно-эстетические показатели шкурок должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Наименование показателя	Пределы оценки, баллы, для шкурок	
	с государственным Знаком качества	I категории качества
Качество отделки волосяного покрова	16—14	16—13
Колористическое оформление волосяного покрова	10	10—9
Качество отделки кожаной ткани	14—12	14—10

1.16. Сумма балльной оценки шкурок, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должна быть не менее 38 баллов.

1.17. Шкурки, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должны соответствовать требованиям первого сорта группы пороков «первая» и «вторая». Не допускаются деформация, битость и поредение волосяного покрова, а также отсутствие хвоста.

По внешнему виду шкурки должны соответствовать утвержденному образцу, который должен храниться на предприятии-изготовителе.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Определение содержания влаги — по ГОСТ 938.1—67.

3.3. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

3.4. Определение рН водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожаной ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по сортам:

первый — 1

второй — 2

третий — 3

по группам пороков:

первая — 1

вторая — 2

третья — 3

четвертая — 4

по группам мягкости:
(для шкурок куниц)
первая — 1
вторая — 2

по окраске:
(для шкурок куниц)
темно-голубая — 1
голубая — 2
темно-песчаная — 3
песчаная — 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ ШКУРОК В ПРОЦЕНТАХ

По сортам	По группам пороков	По группам мягкости
Первый — 100 Второй — 80 Третий — 50	Первая — 100 Вторая — 90 Третья — 80 Четвертая — 55	Первая — 100 Вторая — 90

Примечания:

- Шкурки, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 4 настоящего стандарта, а также шкурки, пороки которых превышают нормы, установленные для группы «четвертая», должны иметь качественную оценку не более 25% от качества шкурок первого сорта группы пороков «первая».
- Скидка за отсутствие одной лапы — 5%.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*
Корректор *Е. И. Евтева*

Группа М21

Изменение № 1 ГОСТ 11616—79 Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные.
Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.84
№ 2110 срок введения установлен

с 01.12.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 89 1920.

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества».

(Продолжение см. стр. 244)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11616—79)

Пункт 1.7. Заменить ссылку: ГОСТ 6309—73 на ГОСТ 6309—80.

Пункт 1.8. Таблица 1. Графу «Наименование показателя» после слов «Мас-
совая доля влаги в кожаной ткани» дополнить словами: «в момент отбора
проб».

Пункт 1.14. Заменить слова: «со справочным» на «с обязательным».

Пункт 1.15. Таблица 6. Заменить слова: «с государственным Знаком каче-
ства» на «высшей категории качества».

Пункты 1.16, 1.17. Заменить слова: «которым в установленном порядке
присвоен государственный Знак качества» на «высшей категории качества».

Пункт 3.2. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли».

Приложение. Заменить слово: «Справочное» на «Обязательное».

(ИУС № 10 1984 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 11616—79 Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные.
Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 01.06.88 № 1582**

Дата введения 01.12.88

Вводная часть. Второй абзац исключить.

(Продолжение см. с. 282)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11616—79)

Пункт 1.7 исключить.

Пункты 1.15—1.17 исключить.

(ИУС № 9 1988 г.)